

Primário Anticorrosivo

**Primário SR**

Ref: 510.099

Revisão: junho 2010



## DESCRIÇÃO

Primário formulado à base de resinas alquídicas de secagem rápida, pigmentos e cargas inertes. Contém Óxidos de Ferro como pigmentos anticorrosivos.

## PROPRIEDADES

- Fácil aplicação;
- Excelente poder anticorrosivo;

## UTILIZAÇÃO

É utilizado como primário de usos gerais, com propriedades anticorrosivas, em ambientes com baixa a moderada agressividade. É recomendado para a pintura de metais ferrosos, vulgarmente usados na construção civil, em gradeamentos, guarnições, estruturas metálicas, etc. Adequado para manutenção e reparação de estruturas, não sendo recomendada a aplicação em estruturas submersas.

## APLICAÇÃO

A limpeza e preparação do substrato é crítica, pois exerce grande influência na adesão e ancoragem da pintura ao metal. De um modo geral as superfícies a pintar devem estar limpas e isentas de poeiras, sujidade e gorduras. As superfícies ferrosas devem ser preparadas por decapagem mecânica até um mínimo de St2. A decapagem com jacto abrasivo até grau Sa2 ½ irá melhorar o desempenho final do sistema. A superfície final deve ser limpa com um solvente adequado para eliminar óleos e gorduras.

- **Sistema de Pintura:** Trincha, pistola;
- **Diluição:** Com **Diluinte para Primário SR** nas proporções indicadas;  
1ª e 2ª Demão até 5%
- **Número de demãos:** 1 a 2 demãos
- **Intervalo entre demãos:** aproximadamente 5 horas;

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- **Cor:** Branco, Cinza e Laranja;
- **Aspecto:** Mate;
- **Secagem superficial:** 45 minutos aproximadamente;
- **Compostos Orgânicos Voláteis (COV):** Valor limite da UE para este produto (Cat.A/e): 400 g/L. Este produto contém no máx. 400 g/L COV. **a)**

**a) Nota:** O valor de COV's acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos através de misturas com outros produtos que não os por nós recomendados, e chamamos à atenção para a **responsabilidade** que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir a Directiva 2004/42/CE.

## RENDIMENTO

- 10-12 m<sup>2</sup>/l Os valores indicados são orientativos e podem sofrer alterações consoante as superfícies de aplicação, devendo ser considerados factores de perda.

## EMBALAGENS

- 1, 5 e 20 Litros

## HIGIENE E SEGURANÇA

Evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário adequado. **Manter longe do alcance das crianças.** Utilizar somente em locais com boa ventilação. Não deitar os resíduos no esgoto. Não ingerir. Conserve a embalagem bem fechada, em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene em condições extremas de temperatura. Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene e Segurança no Trabalho. Para mais informações a leitura da **Ficha de Segurança** do produto é fundamental.

Garanta a qualidade do seu trabalho, respeite as instruções de utilização dos nossos produtos.

**The new generation of color.**