

Plioprime HP

Primário Aquoso Pliolite

Ref: 140.0120
Revisão: Janeiro 2010



DESCRIÇÃO

Primário aquoso baseado numa nova geração de resinas de Hidro – Pliolite, utilizando a tecnologia E.B.S. (Emulsified Binding System).

PROPRIEDADES

- Grande poder de aderência;
- Excelente resistência à alcalinidade;
- Excelente penetração no substrato;

UTILIZAÇÃO

Pliolite HP é um primário de excelente qualidade. Destinado a aplicações sobre rebocos alcalinos ou pouco consistentes Poderá ser aplicada no exterior e interior.

APLICAÇÃO

Preparação das superfícies:

Em pintura de raiz – Em reboco novo deve aguardar aproximadamente 1 mês pela cura do cimento. As superfícies devem estar secas e limpas, isentas de poeiras, gordura ou partículas destacáveis. Após preparação prévia das superfícies, aplicar 1 demão de **Plioprime HP** para promover uma melhor aderência e resistência à alcalinidade

Em repintura – No exterior deve proceder a lavagem das superfícies, com jacto de água, de forma a remover partículas destacáveis. Após preparação e reparação prévia das superfícies, aplicar 1 demão de **Plioprime HP** para promover uma melhor aderência e resistência à alcalinidade.

Em superfícies contaminadas com fungos e algas – Deve proceder a um tratamento prévio, com uma passagem de **Hipolava** (no exterior) por toda a superfície, de seguida passar várias vezes com água limpa. Deixe secar e aplique uma demão de **Solução Anti-Fungos e Algas**. Para reforçar e retardar ainda mais o aparecimento em zonas muito afectadas aplicar o **Aditivo Anti-Fungos Concentrado** numa embalagem de **Plioprime HP 15lt**.

- **Sistema de Pintura:** Rolo anti - gota, trincha e pistola airless;
- **Diluição:** Com **Água** até 25%;

- **Número de demãos:** 1 demão;

- **Condições de aplicação:**

Temperatura - $\geq 10^{\circ}\text{C}$;

Humidade relativa - $<80\%$;

Temperatura do suporte - $2/3^{\circ}\text{C}$ acima da temperatura do ponto de orvalho;

- Não pintar com o suporte muito quente por exposição ao sol;

Garanta a qualidade do seu trabalho, respeite as instruções de utilização dos nossos produtos.

The new generation of color.

Plioprime HP

Primário Aquoso Pliolite

Ref: 140.0120
Revisão: Janeiro 2010



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- **Cor:** Branco e cores;
- **Aspecto:** Mate;
- **Secagem superficial:** 1 hora aproximadamente (a 20 °C e 60% de humidade relativa);
- **Compostos Orgânicos Voláteis (COV);** Valor limite da UE para este produto (Cat. A/g): 30 g/L. Este produto contém no max. 29 g/L COV; **a)**

a) Nota: O valor de COV's acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos através de misturas com outros produtos que não os por nós recomendados, e chamamos à atenção para a **responsabilidade** que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir a Directiva 2004/42/CE.

RENDIMENTO

- Varia de acordo com a natureza e o estado da superfície a pintar, como valor médio orientativo considerar: 10 a 15m²/l.

EMBALAGENS

- 1, 5 e 15 Litros

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Produto isento de solventes, de manipulação não perigosa. Não ingerir. Conserve a embalagem bem fechada, em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene em condições extremas de temperatura. **Manter longe do alcance das crianças.** Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene e Segurança no Trabalho. Para mais informações a leitura da **Ficha de Segurança** do produto é fundamental.

Garanta a qualidade do seu trabalho, respeite as instruções de utilização dos nossos produtos.

The new generation of color.