

Ecotex

Tinta Texturada

Ref: 110.0030
Revisão: Janeiro 2010



DESCRIÇÃO

Trata-se de um produto aquoso formulado com base em uma resina estireno-acrílica. Para regularização de paredes.

PROPRIEDADES

- Boa aplicabilidade;
- Excelente para disfarçar imperfeições da superfície;
- Boa durabilidade;

UTILIZAÇÃO

Em superfícies de betão e cimento no exterior e interior. **Ecotex** constitui uma solução para pintura e repintura de fachadas com um relevo texturado dando um excelente acabamento e a capacidade de disfarçar pequenas imperfeições, permitindo superar microfissuras existentes em rebocos novos.

APLICAÇÃO

Preparação das superfícies:

Em pintura de raiz – Deve aguardar aproximadamente 1 mês pela cura do cimento. As superfícies devem estar secas e limpas, isentas de poeiras, gordura ou partículas destacáveis. Após preparação prévia das superfícies, aplicar 2 demãos **Ecotex**, sendo sempre aconselhado a aplicação de **Primário Isollite** ou **Isollite HP** para promover uma melhor aderência e resistência à alcalinidade. Acabamento com **Solláqua Plus AC**.

Em repintura – Deve proceder a lavagem das superfícies, com jacto de água, de forma a remover partículas destacáveis. Após preparação e reparação prévia das superfícies, aplicar 2 demãos **Ecotex**, sendo sempre aconselhado a aplicação de **Primário Isollite** ou **Isollite HP** para promover uma melhor aderência. Acabamento com **Solláqua Plus AC**.

Em superfícies contaminadas com fungos e algas – Deve proceder a um tratamento prévio, com uma passagem de **Hipolava** por toda a superfície, de seguida passar várias vezes com água limpa. Deixe secar e aplique uma demão de **Solução Anti-Fungos e Algas**. Para reforçar e retardar ainda mais o aparecimento em zonas muito afectadas aplicar o **Aditivo Anti-Fungos Concentrado** numa embalagem de **Ecotex** 15lt. Acabamento com **Solláqua Plus AC**.

- **Sistema de Pintura:** Rolo anti – gota, rolo rugo;
- **Diluição:** Com **Água** nas proporções indicadas;
 - 1ª Demão até 15%;
 - 2ª Demão como fornecida;
- **Número de demãos:** 2 demãos;
- **Intervalo entre demãos:** Aproximadamente 24 horas;
- **Condições de aplicação:**
 - Temperatura - $\geq 12^{\circ}\text{C}$;
 - Humidade relativa - $< 80\%$;
 - Temperatura do suporte - $2/3^{\circ}\text{C}$ acima da temperatura do ponto de orvalho;
 - Não pintar com o suporte muito quente por exposição ao sol;

Garanta a qualidade do seu trabalho, respeite as instruções de utilização dos nossos produtos.

The new generation of color.

Ecotex
Tinta Texturada
Ref: 110.0030
Revisão: Janeiro 2010



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- **Cor:** Branco;
- **Aspecto:** Mate, Texturado;
- **Secagem superficial:** 1 hora aproximadamente (a 20 °C e 60% de humidade relativa);
- **Endurecimento:** 24 horas
- **Compostos Orgânicos Voláteis (COV);** Valor limite da UE para este produto (Cat. A/c): 40 g/L. Este produto contém no máx. 25 g/L COV; **a)**

a) Nota: O valor de COV's acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos através de misturas com outros produtos que não os por nós recomendados, e chamamos à atenção para a **responsabilidade** que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir a Directiva 2004/42/CE.

RENDIMENTO

- Varia de acordo com a natureza e o estado da superfície, como valor médio orientativo considerar: 1 a 1,3m²/l.

EMBALAGENS

- 15 Litros

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Produto isento de solventes, de manipulação não perigosa. Não ingerir. Conserve a embalagem bem fechada, em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene em condições extremas de temperatura. **Manter longe do alcance das crianças.** Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene e Segurança no Trabalho. Para mais informações a leitura da **Ficha de Segurança** do produto é fundamental.

Garanta a qualidade do seu trabalho, respeite as instruções de utilização dos nossos produtos.

The new generation of color.