

FICHA TÉCNICA

Newger - Fabrico e Comércio de Tintas, Rep, Lda. | web: www.sollac.pt | email: geral@sollac.pt | Tel. / Fax: 261 438 376

v. 2012.1

Esmalte PU dois componentes Alifático Esmalte PU - 250 2K

Ref: 540.0095 Revisão: Junho 2012



DESCRIÇÃO

Esmalte de poliuretano formulado com resinas acrílicas alifáticas e isocianatos, permitindo acabamentos com grande resistência acabamento e durabilidade no exterior.

PROPRIEDADES

- Secagem rápida;
- Excelente aderência em diversos substratos;
- Grande resistência química e mecânica;
- Elasticidade da pelicula;
- Excelente retenção de cor;

UTILIZAÇÃO

O Esmalte PU - 250 2K é direccionado para o ramo da metalomecânica, proporcionando excelentes acabamentos em interior e exterior de elevada resistência em estruturas metálicas, máquinas e alfaias agrícolas.

APLICAÇÃO

As superfícies devem estar extremamente secas e limpas, isentas de poeiras, gorduras ou qualquer outro contaminante devendo ser previamente desengorduradas. Deve proceder a uma lixagem para melhor aderência e em metais ferrosos aplicar um primário anticorrosivo.

CARACTERISTICAS FISICAS

- Sistema de Pintura: Trincha, rolo de pelo curto ou pistola;
- Rácio da mistura: 2 partes do Esmalte para 1 parte de Catalisador (volume);
- Diluição: Diluente Poliuretano 2K máximo até 5%;
- Número de demãos: 2 a 3 demãos;
- Intervalo entre demãos: aproximadamente entre 4 a 6 horas;
- Duração da mistura "Pot life": 4 horas
- Cor: Branco e cores RAL;
- Aspecto: Brilhante, Meio-Brilho;
- Secagem superficial: 1 hora aproximadamente;
- Secagem em profundidade: 24 horas aproximadamente;
- Condições de aplicação: Temperatura ≥12°C; Humidade relativa < 85% Temperatura do suporte 3ºC acima da temperatura do ponto de orvalho
- Compostos Orgânicos Voláteis (COV): Valor limite da UE para este produto (Cat.A/j): 500 g/L Este produto contém no máx. 494 g/L COV. a)
 - a) Nota: O valor de COV's acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos através de misturas com outros produtos que não os por nós recomendados, e chamamos à atenção para a responsabilidade que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir a Directiva 2004/42/CE.

Garanta a qualidade do seu trabalho, respeite as instruções de utilização dos nossos produtos.

The new generation of color.



Newger – Fabrico e Comércio de Tintas, Rep, Lda. | web: www.sollac.pt | email: geral@sollac.pt | Tel. / Fax: 261 438 376

Esmalte PU dois componentes Alifático Esmalte PU - 250 2K

Ref: 540.0095Revisão: Junho 2012



RENDIMENTO

- 8 a 10 m2/Lt (valor orientativo)

EMBALAGENS

Esmalte - 1L, 5L e 20L;

Catalisador: 0.5L, 2.5L e 5L;

HIGIENE E SEGURANÇA

Evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário adequado. Manter longe do alcance das crianças. Utilizar somente em locais com boa ventilação. Não deitar os resíduos no esgoto. Não ingerir. Conserve a embalagem bem fechada, em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene em condições extremas de temperatura. Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene e Segurança no Trabalho. Para mais informações a leitura da **Ficha de Segurança** do produto é fundamental.

Garanta a qualidade do seu trabalho, respeite as instruções de utilização dos nossos produtos.